



ШАМОТНИ МЕРТЕЛИ

| Марка | Съдържание на $Al_2O_3 + TiO_2$, % | Огнеупорност, °C | Съдържание на влага, % | Остатък върху сито 0.5 mm, % |
|-------|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| МШ 36 | 36 | 1730 | 5 | < 5 |
| ШТ 30 | 30 | 1710 | 5 | |

ШАМОТНИ ФРАКЦИИ

| Вид | 0 ÷ 1mm | 0 ÷ 3mm | 0 ÷ 5mm | 1 ÷ 3mm | 3 ÷ 5mm |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|

| Марка | Съдържание на $Al_2O_3 + TiO_2$, % | Огнеупорност, °C | Съдържание на влага, % |
|-------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| ШФ 40 | 40 | 1730 | 3 |
| ШФ 36 | 36 | 1730 | 3 |
| ШФ 32 | 32 | 1710 | 3 |
| ШФ 28 | 28 | 1670 | 3 |

“ ТРУД ” АД е в състояние да произвежда и други размери шамотни фракции извън посочените.